

AQUADECKS

DIRECT
SUR BOIS
NEUFS

SATURATEUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

BOIS EXOTIQUES, RÉSINEUX,
THERMOCHAUFFÉS

PROPRIÉTÉS

- Saturateur en phase aqueuse.
- Applicable sur bois bruts, neufs ou anciens.
- Prêt à l'emploi. Application aisée.
- Excellente pénétration des supports.
- Non filmogène. Ne s'écaille pas, ne pèle pas, ne poudre pas.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Horizontal/Vertical : terrasses, mobilier de jardin, bardages,...
- Protection UV renforcée.
- Faible odeur. Séchage rapide.
- Maintenance sans ponçage, ni décapage.

DESTINATION

- Intérieur - Extérieur
- Bois exotiques : teck, ipé, cumaru, bangkirai, movingui, acacia, maçaranduba...
 - Bois résineux : pin, épicéa, red cedar, mélèze, autoclavés ou non...
 - Bois thermochoauffés



ASPECT MAT - NON FILMOGÈNE

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Bois neufs : Application directe.
- Bois vieux, tachés ou grisés : Nettoyage au NET-TROL**pur.
- Bois lasurés, vernis ou peints : Revêtements solvantés ou acryliques, décaper avec le système DILUNETT** puis NET-TROL**.
- Bois huilés : AQUANETT* puis NET-TROL**.

*même fabricant

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Le bois doit être propre, exempt de moisissures, de poussière, de taches de graisse et de tout ancien revêtement.
 - Le bois doit être sec (hygrométrie maxi. 18%).
 - Ne pas appliquer en plein soleil.
 - S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 12 heures après l'application. Attention à la rosée matinale.
 - Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
 - S'assurer que le bois est brut et qu'il n'a pas reçu de traitement préalable à base d'hydrofugeant, d'anti-gerce ou d'égalisateur de teinte.
- Conseil DURIEU : une décontamination du bois peut être nécessaire ; si besoin, procéder à une application préalable de SANIXYL.

APPLICATION

- Bien mélanger avant et pendant la mise en œuvre. Ne pas diluer.
 - Appliquer une couche d'AQUADECKS dans le sens du bois, sur une surface n'excédant pas 30 mn de travail.
 - Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît.
 - Brosser au pinceau l'éventuel excédent de produit avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance. La protection doit être dans le bois et non en surface.
 - En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration du produit et donner un aspect uniforme.
- Important : Ne pas laisser sécher entre les couches.

MAINTENANCE

Lorsque le bois se sera éclairci, prévoir une couche d'AQUADECKS sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité.

Conforme à la norme COV 2004/42/CE.

Existe en 2 teintes :



Natural



teck

RENDEMENT SYSTÈME MULTICOUCHE 5 m ² /l	RENDEMENT EN MAINTENANCE MONOCOUCHE 10 à 12 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 30°C + 10°C	SÉCHAGE 4 h	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTÉRGENT	 INTERIEUR EXTERIEUR
--	--	-------------------------------	--	----------------	--	----------------------------



AQUADECKS

SATURATEUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

CARACTÉRISTIQUES

- Teintes Natural - teck
- Aspect à l'état sec Mat
- Liant Résines acryliques
- Solvant Eau
- Densité à 18°C 1.01 kg/l. ± 0,01
- pH Voisin de 8,7
- Point d'éclair > à + 100°C
- Conditionnements 1 litre, 2,5 litres, 10 litres
- Délai de stockage 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé
- Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées
- Sécurité Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

SUBJECTILE

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Recommandation : S'assurer que le support est compatible avec un saturateur bois en phase aqueuse.

MISE EN ŒUVRE

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 10°C ou supérieure à + 30°C.
⚠ (un bois en plein soleil peut atteindre + 60°C même si la température extérieure est de + 30°C).
Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Ne pas laisser sécher entre les passes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Lors de la première application et en maintenance : brosse ou rouleau à lasurer, pulvérisateur ou pistolet Airless (35 à 65 bars), pistolet Airmixte (25 à 50 bars), pistolet basse pression (0,55 à 0,70 bars).

⚠ Dans le cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration du produit et donner un aspect uniforme.

DILUTION

Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau + détergent.

RENDEMENT

Application : système multi-passes : 5 m²/litre.
Maintenance : 10 à 12 m²/litre
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

SÉCHAGE À 20°C

4 heures environ. La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous faire parvenir des modes opératoires.

Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site www.durieu.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

AQUADECKS, UN PRODUIT DE LA GAMME DURIEU



Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

