

# COSMOREP

## Kit de réparation Polyester

Excellente  
Adhérence

### PROPRIÉTÉS

- Nécessaire de réparation polyester : résine polyester bicomposante, de haute qualité, à utiliser en combinaison avec la toile de fibres de verre.
- Pour la réparation des trous dans de nombreux supports.  
Convient également à la création d'objets avec un moule.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports : métal, aluminium, bois, pierre, polyester.
- Recouvrable par tout type de peinture (mono ou bicomposant).
- Bonne résistance à la chaleur (120°C), aux vibrations, et aux produits chimiques.
- Très élastique.


### DESTINATIONS



**AUTO  
MOBILE HOME**



**CARAVANE**



**MARINE**



**BÂTIMENT**



**AGRICULTURE**



**COUVERTURE**



**SERRURERIE**



**FONDERIE**

- Intérieur / extérieur - Horizontal / vertical
- Adhère sur métaux ferreux et non ferreux (alu, cuivre, plomb...), bois, béton, pierre, marbre, fibrociment, grès, mosaïque, PVC, polyester, ABS...
- Nombreux domaines d'application parmi lesquels :
  - **AUTO/MOBILE HOME** : carrosserie percée par la rouille, arrachée, grosse cavité.
  - **CARAVANE** : réparation de la carrosserie.
  - **MARINE** : coque en polyester déchirée.
  - **BÂTIMENT** : cuve métallique, béton ou polyester.
  - **AGRICULTURE** : cuve, bac, réservoir, citerne, abreuvoir, fût, auge, tracteur et machines agricoles.
  - **COUVERTURE** : toiture, tuyaux de descente, gouttière, chéneau, châssis, vasistas, lucarne.
  - **SERRURERIE** : rideau métallique, persiennes, fer forgé.
  - **FONDERIE** : moule.



## CARACTÉRISTIQUES

Teinte	Blanc
Liant	Résine polyester
Durcisseur	Peroxyde de Benzoyle
Conservation	12 mois
Résistance à la chaleur	120°C
Conditionnements	250 g, 800 g

## APPLICATION

Spatule.

## MODE D'EMPLOI

a) Recommandations avant application :

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépolvé et dégraissé. Éliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition, puis poncer.

b) Préparation du produit :

Ajouter au mastic 2% de durcisseur pour obtenir une prise en 10 minutes. Par temps froid, augmenter la dose de durcisseur alors que par temps chaud la diminuer. La quantité de durcisseur réglera le temps de prise sans aucune incidence pour le durcissement définitif.

Exemple de proportion moyenne : Un grain de café de durcisseur pour une noix de mastic COSMOREP.

c) Application :

Découper la toile en fibres de verre aux dimensions appropriées. Malaxer la quantité de mastic polyester nécessaire avec la quantité de durcisseur à raison d'environ 2%.

Le mixage terminé, enduire au préalable les bords du trou à réparer. Imprégner la toile de fibres de verre en commençant par le bord, puis la poser en appuyant légèrement sur la surface à l'aide d'un pinceau.

Selon l'état de la surface renouveler l'opération.

Après le durcissement, poncer uniquement à la machine.

Une fois cette opération terminée, appliquer éventuellement un mastic fin type COSMOFER\*.

d) Après application :

Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi.

Attention de ne pas incorporer le restant du mélange mastic/durcisseur dans le pot de mastic pur.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Solvants de nettoyage comme de l'acétone, de l'acétate d'éthyle ou produits similaires.

\* même fabricant.

Notre Service Technique est à votre disposition pour vous conseiller et vous faire parvenir des modes opératoires.

Nous vous invitons à le joindre au **+33(0)1 60 86 48 70** ou à consulter notre site **www.durieu.com**

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



DURIEU S.A.

BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - [www.durieu.com](http://www.durieu.com)