

FICHE TECHNIQUE

Produit : DEKS OLJE D2

Définition

Le Deks Olje D2 est une finition pour bois exotiques à base de résines alkydes en dispersion solvantée.

Propriétés

Film résistant et souple qui évite les risques de cloquage, de faïençage ou d'écaillage.
Aspect brillant et durable.
Vernis transparent – ne masque pas le veinage du bois.
Entretien facile par simple nettoyage régulier des surfaces à l'eau douce.
Restauration rapide sans décapage ou réel ponçage.

Destination

Destiné aux bois préalablement traités au Deks Olje D.1*, voire au Rustol-Owatrol* ou au Xylkote* pour des applications spécifiques. Bois exotiques (teck, ipé, acajou, movingui,...) neufs ou vieux.
Extérieur : mobilier de jardin, portails, ...
Intérieur : lambris, portes, fenêtres, ...
Horizontale – verticale.
Sur bateau le D.2 s'utilise pour tous les travaux au-dessus de la ligne de flottaison.

* même fabricant

Caractéristiques

- **Présentation** Finition pour bois exotiques.
- **Aspect**..... Vernis gras.
- **Couleur**..... Ambré.
- **Solvants**..... Solvant.
- **Viscosité à 18°C**..... 2' 02" 4/10^{ème} (Coupe ISO n° 3 à 23°C).
- **Densité à 18°C** Environ 0.875 kg/l. ± 0,05.
- **Conditionnements** Bidons de 1 l., 2,5 l., seau de 20 l.
- **Délai de stockage** 5 ans en emballages hermétiques d'origine
- **Conditions de stockage** A l'abri du gel et des températures élevées.
- **Point d'éclair** > + 63°C
- **Sécurité** Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Subjectile

Surface dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec une finition en dispersion solvantée.

Mise en oeuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C.

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

White Spirit.

Rendement

Théorique par couche : 15 m²/litre.

Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Séchage à 20°C

Hors poussière	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 12 heures
Mise en service	3 jours

La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage

☛ RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Le bois doit être préalablement traité au D.1
- Le bois doit être propre et parfaitement sec lors de l'application.
- Ne pas appliquer de D.2 par temps humide ou tard dans l'après-midi.
- Le D.2 pouvant rendre la surface glissante, il est préférable, dans le cas de zones de passages, de n'utiliser que du D.1.
- Ne pas diluer.

☛ APPLICATION

- Appliquer 3 à 6 couches de D.2 en fonction de l'exposition du support.
- Laisser sécher au minimum 12 heures entre chaque couche.
- Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches.
- Laisser sécher 3 à 4 jours avant mise en service.

NB : les éclaboussures ou coulures de D.2 doivent être éliminées avant que le produit ne sèche. Après séchage, les taches sont très difficiles à éliminer, aussi faut-il être très attentif et éliminer ces taches immédiatement après application.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Produits DURIEU S.A. B.P. 75 91072 BONDOUFLE (France)
Tél. 01.60.86.48.70 Fax 01.60.86.84.84 www.rustol.com

Edition n° 1 du 1.10.2000