

FICHE TECHNIQUE

Produit : E.S.P.

Définition L'E.S.P est un produit de préparation de surface à base de résines alkydes en dispersion solvantée.

Propriétés Nettoie les surfaces anciennement peintes et laisse un film d'accrochage avant peinture.
Permet de fixer les peintures sur des surfaces très lisses.
Evite le ponçage.
Peut être recouvert par une peinture après 90 minutes et jusqu'à 7 jours.
Facile d'emploi.
N'attaque pas les anciens revêtements.

Destination Surfaces laquées. Anciens vernis : murs, meubles.
Céramique : salle de bains
Mélaminé : rangements de cuisine.
Verre
Réduit le temps de préparation des surfaces.
Ne pas utiliser avant epoxydes et bicomposants.

Caractéristiques

- **Présentation** Préparateur de surface.
- **Teinte**..... Légèrement ambrée.
- **Aspect du film sec** Transparent vernissé mat.
- **Liant** Résines alkydes.
- **Solvants**..... Solvant.
- **Viscosité à 18°C**..... 10'' 4/10^{ème} (Coupe Ford n° 4).
- **pH** Voisin de 7.
- **Densité à 18°C** Environ 0.800 kg/l. ± 0,05.
- **Conditionnements** 1 l.
- **Délai de stockage** 5 ans en emballages hermétiques d'origine
- **Conditions de stockage** A l'abri du gel et des températures élevées.
- **Point d'éclair** > + 61°C
- **Sécurité** Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Subjectile Surface dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un produit en dispersion solvantée.

Mise en oeuvre Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C.
Bien aérer le lieu d'application. Ne pas fumer.

Matériel d'application Brosse, rouleau ou chiffon non pelucheux.

Dilution Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel White Spirit.

Rendement

Théorique par couche : 20 m²/litre.

1 litre permet de préparer une surface pour environ 8 litres de peinture de finition.

Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Séchage à 20°C

Hors poussière	Environ 3 à 5 heures
Sec au toucher	Environ 6 à 7 heures
Recouvrable	Entre 90 minutes et 7 jours

La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage

Système d'application

Recommandations avant application

- S'assurer que la nouvelle finition est compatible avec l'ancienne.
- Eliminer les écailles d'anciennes peintures.
- Pour éliminer les graisses ou les cires, poncer la surface avec une laine d'acier n°00 saturée à l'E.S.P., puis passer à l'application du produit.
- Toujours essuyer l'E.S.P. avant qu'il ne sèche et utiliser des chiffons propres et changés régulièrement.
- Ne pas contaminer de l'E.S.P. propre avec de l'E.S.P. déjà utilisé.
- Ne pas utiliser l'E.S.P. au trempage.

Application

- Appliquer généreusement l'E.S.P.
- Laisser agir 5 minutes, puis essuyer la surface avec un chiffon propre.
- Attendre 90 minutes avant d'appliquer la finition.

Recommandations après application

- Si la peinture de finition craquelle ou se décompose à l'application, la surface n'est pas suffisamment propre. Dans ce cas, éliminer la peinture avant qu'elle ne sèche et nettoyer de nouveau la surface à l'eau et au détergent. Laisser ensuite bien sécher la surface et recommencer le traitement.
- Bien que sec au toucher, un film de peinture reste tendre jusqu'à 30 jours après son application et ne peut résister pendant cette période à des éraflures. Ce phénomène se produit que l'E.S.P. soit utilisé ou non.
- Ne pas jeter les tampons ou les chiffons imbibés d'E.S.P. directement à la poubelle. Risque d'auto-inflammation en atmosphère confinée (réaction exothermique lors du séchage). Les faire sécher, au préalable, à plat et à l'air libre.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Produits DURIEU S.A. B.P. 75 91072 BONDOUFLE (France)
Tél. 01.60.86.48.70 Fax 01.60.86.84.84 www.rustol.com

Edition n° 2 du 11.06.2000