

## FICHE TECHNIQUE

**Produit : OWATROL E-B**

### Définition

L'OWATROL E-B est un additif pour peintures en phase aqueuse à base de résines acryliques et alkydes en émulsion

### Propriétés

Additif pour peintures en phase aqueuse (acrylique, vinylique...)  
Fixateur de fonds.  
Réduit les risques de farinage et d'écaillage.  
Réduit les temps d'application.  
Recouvrable en 4 heures.  
Se mélange facilement à la peinture.  
Ne modifie pas la couleur de la peinture.

### Destination

Intérieur – extérieur.  
Fonds instables, farineux ou poreux.  
Plâtre, ciment, badigeon, bois, aluminium.

### Caractéristiques

- **Présentation** ..... Additif pour peintures – Fixateur de fonds.
- **Teinte**..... Légèrement blanchâtre.
- **Liant** ..... Résines acryliques et alkydes.
- **Viscosité à 18°C**..... Environ 1' 45" (Coupe Ford n° 4).
- **Densité à 18°C** ..... 0.950 kg/l. ± 0,02.
- **Conditionnements** ..... 1 l., 3 l., 20 l.
- **Délai de stockage** ..... 2 ans en emballages hermétiques d'origine.
- **Conditions de stockage** ..... A l'abri du gel et des températures élevées.
- **Point d'éclair** ..... > + 76°C
- **Sécurité** ..... Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

### Substrat

Surface dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

**Recommandation** : s'assurer que le support est compatible avec un produit émulsionné.

### Mise en oeuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C.

### Matériel d'application

Brosse, rouleau ou pistolet.

### Dilution

Ne pas diluer.

### Nettoyage du matériel

Eau + détergent.

### Séchage à 20°C

Hors poussière ..... Environ 2 à 4 heures  
Recouvrable ..... Environ 4 heures

La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage

### Système d'application

## • Recommandations avant mise en oeuvre

- ☛ Toujours faire un test de compatibilité.
- ☛ A n'utiliser qu'en première couche.
- ☛ Toujours travailler sur supports sains.

## • Mise en oeuvre

- ☛ Bien mélanger la peinture utilisée puis en verser une partie dans un pot propre.
- ☛ Additionner la quantité d'OWATROL EB nécessaire et bien mélanger l'ensemble.
- ☛ Appliquer la peinture additionnée d'OWATROL EB comme indiqué sur le pot de peinture.

Remarque :

- Ne pas additionner d'OWATROL EB aux peintures brillantes pour des travaux en une couche.
- Sur fonds très poreux ou sur ciment, l'OWATROL EB peut s'utiliser pur. Dans ce cas, laisser sécher 24 à 48 h. avant l'application d'une première couche de peinture.
- Sur contre-plaqué et panneau d'aggloméré, un mélange 50/50 EB/peinture permet d'obtenir un primaire d'accrochage en une application, résistant très bien à l'écaillage.

## • Dilution

### PROPORTIONS D'OWATROL E-B À ADDITIONNER AUX PEINTURES

Surfaces murales non peintes	saines et stables	30 %
	poreuses ou farineuses	50 %
Surfaces murales déjà peintes	stables	25 %
	stables anciennement peintes à la chaux, aux silicates ou à la pliolite	30 %
Surfaces murales déjà peintes	farineuses	50 %
Surfaces murales déjà peintes	laquées ou lisses	30 %
Surfaces instables ou en très mauvais état		50 %
Supports particuliers	bois, plastique, verre	50 %
	papier peint vinyl	25 %

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Produits DURIEU S.A. B.P. 75 91072 BONDOUFLE (France)**  
**Tél. 01.60.86.48.70 Fax 01.60.86.84.84 www.rustol.com**

Edition n° 1 du 01.03.2000