



Produits DURIEU

PENEPREP

Préparateur pour bois tropicaux* neufs extérieurs

Propriétés

Réduit le glaucis d'usinage des bois tropicaux* neufs
Favorise la pénétration et apporte une meilleure adhérence aux finitions.
Facile d'emploi

Destination

Extérieur uniquement
Supports horizontaux ou verticaux
Bois tropicaux : Bangkirai, Ipé, Teck...
Mobilier de jardins, portails, volets, caillebotis, terrasses...

* Sauf Padouk et Iroko

Caractéristiques

- **Aspect** Liquide
- **Densité à 18°C** 1.06 kg/l. \pm 0,05
- **Viscosité** 12" 4/10ème \pm 1" Coupe Ford N°4
- **Point d'éclair** $>$ à + 90°C
- **pH** 13.28
- **Conditionnements** Bidons de 1 litre, 2.5 litres et seau de 15 litres
- **Délai de stockage** 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé
- **Conditions de stockage** A l'abri du gel et des températures élevées.

Subjectile

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

Mise en œuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C.
ou supérieure à + 35°C.

Matériel d'application

Brosse synthétique de qualité, rouleau (à lasurer), pinceau, gants

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

Eau

Rendement

5 à 7 m²/litre.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Système d'application :

a) Recommandations générales :

- L'application du Peneprep rend les surfaces glissantes. Y marcher avec précaution.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité et particulièrement les parties métalliques.
- Porter des lunettes et des gants de protection.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude, le produit risquant de sécher trop rapidement.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- En cas d'application sur support vertical, travailler de bas en haut pour éviter les stries (rayures).

b) Application :

- Bien agiter le produit avant usage.
- Toujours procéder à un essai préalable
- Appliquer uniformément le produit sur une surface n'excédant pas 10-15 minutes de travail afin d'éviter que le produit ne sèche. En cas de séchage, réactiver par pulvérisation d'eau.
- Rincer abondamment à l'eau douce en utilisant un nettoyeur haute pression (60 bars maximum ou à 50 cm de la surface), ou un jet d'eau puissant.
- Passer de suite à la phase de neutralisation avec le Net-trol*.

* même fabricant



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Produits DURIEU S.A. - B.P. 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex (France)
Tél. : 01 60 86 48 70 - Fax : 01 60 86 84 84
www.rustol.com