

PREPDECK

DÉCAPANT/NETTOYANT POUR BOIS EXTÉRIEURS

Propriétés

- Décape les anciennes finitions des bois extérieurs, même 100 % acryliques.
- Réduit le glacis des bois neufs.
- Améliore la pénétration des finitions.
- Élimine les marques de catégorie (marteau) des bois neufs.
- Nettoie les bois restés aux intempéries.
- S'utilise pur ou dilué (voir § dilution).

Destination

Utilisable en extérieur uniquement.
Bois autoclavés, résineux (red cedar, pin...) bois tropicaux, bois thermochauffés.
Terrasses, pontons, façades et autres ouvrages bois extérieurs.

Caractéristiques

- Aspect Liquide
- Densité à 18°C 1.07 kg/l. ± 0,05
- Viscosité 16" ± 1 (coupe AFNOR n°4)
- Conditionnements 2,5 litres et 15 litres
- Délai de stockage 2 ans en emballage hermétique d'origine
- Conditions de stockage A l'abri du gel et des températures élevées
- Point d'éclair > à + 90°C
- pH 13.3

Mise en œuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 40°C.

Matériel d'application

Brosse ou rouleau synthétique de qualité, pinceau, gants + nettoyeur haute pression.

Dilution

Pour décaper d'anciennes finitions ou éliminer les marques de catégorie du bois (marteau), utiliser PREPDECK pur.
Pour nettoyer le bois ou réduire le glacis, la dilution du PREPDECK varie en fonction de l'essence de bois et du support. Consulter le Service Technique.

Nettoyage du matériel

Eau.

Rendements théoriques

Utilisé pur : 3 à 4 m²/litre.
Utilisé selon les dilutions suivantes :
1 volume de PREPDECK pour 1 volume d'eau = 9 m²/litre.
1 volume de PREPDECK pour 3 volumes d'eau = 12 m²/litre.
1 volume de PREPDECK pour 5 volumes d'eau = 18 m²/litre.
1 volume de PREPDECK pour 10 volumes d'eau = 33 m²/litre.

□ SYSTÈME D'APPLICATION :

a) **Recommandations générales**

- L'application du PREPDECK rend les surfaces glissantes. Y marcher avec précaution.
- Bien agiter le produit avant et pendant usage.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être décapé ou nettoyé.
- Porter des lunettes et des gants de protection.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude, le produit risquant de sécher trop rapidement.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- En cas d'application sur support vertical, travailler de bas en haut pour éviter les stries (rayures).
- Protéger les parties métalliques.

b) **Application**

- Utiliser le produit pur ou dilué. En cas de décapage sur surface verticale, il est possible de gélifier le PREPDECK avec de la colle à papier peint jusqu'à obtention d'une pâte épaisse. Ce mélange est à préparer au moment de l'application pour conserver une bonne homogénéité.
- Appliquer le produit sur une partie pouvant être décapée, nettoyée ou déglacée en 15 à 20 minutes maximum. Procéder ainsi sur l'ensemble du support.
- Laisser agir en s'assurant que le PREPDECK ne sèche pas et recouvre bien la partie concernée. En cas de séchage, réactiver avec une fine pulvérisation d'eau. Le temps d'action est variable selon l'utilisation et l'essence de bois : consulter le Service Technique.
- Rincer impérativement et abondamment avec un nettoyeur haute pression (35/65 bars) et à 50 cm de la surface du bois.
- Pour éliminer les marques de catégorie, utiliser le produit pur et frotter avec une brosse jusqu'à disparition de la marque, puis rincer soigneusement.

c) **Finitions**

- TROPITECH®* Step 1 et 2 selon recommandations des fiches techniques.
- Autres finitions : il est impératif de neutraliser au NET-TROL®* de suite après le rinçage du PREPDECK. Suivre les indications figurant sur la fiche technique du NET-TROL®*. Après 3 jours de temps sec, le support est compatible avec les finitions de type OWATROL® et autres.

Note : Certains bois tanniques (chêne, châtaignier, red cedar, tropicaux...) peuvent noircir sous l'action du PREPDECK.

Pour rééclaircir le bois, utiliser une solution eau de Javel + eau (20/80) si la finition prévue est le TROPITECH®* ou directement du NET-TROL®* pour les autres recouvrements.

*même fabricant

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

