

FICHE TECHNIQUE

Produit : TEXTROL

Définition

Le TEXTROL est un saturateur pour bois tendres à base de résines alkydes en dispersion solvantée.

Propriétés

Non filmogène.
Adapté aux bois en extérieur.
Excellente imprégnation des supports.
Doit être dans le bois et non à la surface du bois.
Auto-protégé contre les moisissures.
Facile d'emploi.
Maintenance aisée.

Destination

S'applique en extérieur uniquement :
- résineux : Red Cedar, mélèze, pin (traité à coeur ou non), épicéa ...
- feuillus : chêne, châtaignier, frêne, ...
Protège et décore la surface des bois : terrasses, bardages, shingles, barrières et autres ouvrages bois extérieurs.
Horizontal - vertical.

Caractéristiques

- **Présentation** Saturateur bois
- **Teintes** Incolore, chêne doré, chêne rustique
- **Aspect** Mat
- **Liant** Résines alkydes
- **Solvant** Solvant
- **Densité à 18°C** Environ 0.875 kg/l. \pm 0,05
- **Extrait sec** En volume 31 % \pm 2 % variable suivant la teinte
- **Conditionnement** 1 litre, 5 litres, 20 litres et 200 litres
- **Délai de stockage** 5 ans en emballage hermétique d'origine
- **Conditions de stockage** ... A l'abri du gel et des températures élevées.
- **Point d'éclair** > + 64°C
- **Sécurité** Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conforme à la législation en vigueur.

Subjectile

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un saturateur bois en dispersion solvantée.

Mise en oeuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
Ne pas laisser sécher entre les couches.

Matériel d'application

Lors d'un premier traitement : brosse, rouleau
En maintenance : brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

White Spirit.

Rendement

Théorique par couche : 10 à 12 m²/litre.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Séchage à 20°C.

Environ 24 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte influent sur le temps de séchage.

Système d'application :

a) Préparation du bois

Bois neufs :

• Pour limiter les risques de déformation du bois, notamment pour les bois traités à coeur, appliquer immédiatement une couche de SEASONITE*. Après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois) appliquer le TEXTROL.

Bois grisailés, noircis ou tachés :

- Restaurer et nettoyer le bois au NET-TROL*.
- Poncer le bois si nécessaire.

Bois anciennement peints ou lasurés :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT* + NET-TROL* ou poncer.

b) Recommandations avant application

- Le bois doit être propre et sec (4 jours de temps sec) avant application du TEXTROL. En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessus.
- Hygrométrie maxi du bois 18 %.
- Ne pas diluer.
- Bien mélanger avant la mise en oeuvre.
- Ne pas appliquer sur contreplaqué
- Pour bois dense et/ou gras et contreplaqué voir système DEKS OLJE D.1*.

Note : l'aspect huilé du TEXTROL lors de l'application disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois prend une teinte gris clair, passer à la maintenance.

c) Application

- Appliquer une couche de TEXTROL à saturation.
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- **Ne pas laisser sécher entre les couches** (appliquer "humide sur humide").
- Une fois le bois bien saturé, **toujours brosser ou essuyer** le produit en excès **pour éviter toute trace de brillance au séchage.**

d) Maintenance

Se référer au paragraphe "Application". Pour les zones qui le nécessitent, prévoir une à deux couches selon les recommandations précédentes.

Ne pas appliquer de produit sur les zones où la couleur ne s'est pas éclaircie.

***même fabricant**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Produits DURIEU S.A. B.P. 75 91072 BONDOUFLE (France)

Edition n° 3 du 15.09.2000